MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Corde en polyéthylène 3 torons

Informations du produit



Informations générales : Corde en polyéthylène pour des applications générales. Elle est imputrescible et possède une capacité d'allongement relativement élevée.

Modèle : 3 torons.

Densité : 0,93 (flotte).
Température de fusion : env. 130°C.
Allongement : env. 18%.

... *En savoir plus*

Matériau: Polyéthylène

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Corde en polyéthylène 3 torons

Données techniques

Réf.	Dia. mm	Rupture min. kN	Rupture min. T tonne(s)	Terminaisons	Poids kg/110m
300300600000040	6	3,9	0,4	Terminaisons simples	3,6
300300800000040	8	6,8	0,7	Terminaisons simples	5,2
300301000000040	10	10,7	1,1	Terminaisons simples	5,4
300301200000040	12	15,6	1,6	Terminaisons simples	7,9
300301400000040	14	20,6	2,1	Terminaisons simples	10,5
300301600000040	16	27,4	2,8	Terminaisons simples	14,1
300301800000040	18	34,3	3,5	Terminaisons simples	17,7
300302000000040	20	42,1	4,3	Terminaisons simples	22
300302200000040	22	50	5,1	Terminaisons simples	26,7
300302400000040	24	59,8	6,1	Terminaisons simples	32,5
300302800000040	28	80,4	8,2	Terminaisons simples	43,2

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés