Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Corde en polypropylène 3 torons

Informations du produit



Informations générales : Corde adaptée pour des applications générales. Corde imputrescible, résiste à la plupart des acides et bases. La fibre est stabilisée aux UV et résiste à la lumière du soleil.

Densité : 0,91 (flotte)
Température de fusion : env. 165°C
Allongement : env. 30%
Robustesse mouillée/sèche : 100%
Absorption des chocs : très bonne
Absorption d'eau : aucune
Résistance à l'usure : bonne
Norme : EN ISO 1346:2004

... En savoir plus

Matériau: Polypropylène
Marquage: Selon la norme
Norme: EN ISO 1346

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Corde en polypropylène 3 torons

Données techniques

Réf.	Dia. mm	Longueur m	CMR	Terminaisons	Poids kg/220m
300300402200130	4	220	2,7	Terminaisons simples	1,6
300300502200130	5	220	3,9	Terminaisons simples	2,4
300300602200130	6	220	5,4	Terminaisons simples	3,7
300300802200130	8	220	9,4	Terminaisons simples	6,6
300301002200130	10	220	14	Terminaisons simples	10
300301202200130	12	220	19,9	Terminaisons simples	14,5
300301402200130	14	220	27,4	Terminaisons simples	20
300301602200130	16	220	34,3	Terminaisons simples	25,5
300301802200130	18	220	43,6	Terminaisons simples	32,5
300302002200130	20	220	52,7	Terminaisons simples	39,5
300302202200130	22	220	63,7	Terminaisons simples	48,5
300302402200130	24	220	74,5	Terminaisons simples	57
300302602200130	26	220	87,8	Terminaisons simples	67
300302802200130	28	220	99,1	Terminaisons simples	78
300303202200130	32	220	126	Terminaisons simples	101
300303602200130	36	220	158	Terminaisons simples	129
300304002200130	40	220	190	Terminaisons simples	158
300304402200130	44	220	229	Terminaisons simples	194
300304802200130	48	220	266	Terminaisons simples	229

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés