MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Corde en nylon 3 torons

Informations du produit



Informations générales : Corde synthétique est très solide et absorbe très bien les chocs. Elle possède une très grande capacité d'allongement et convient donc particulièrement pour les applications de traction et d'amarrage. Les cordes en nylon ont une résistance à la rupture plus élevée que par exemple le polyster. Les cordes en nylon absorbent l'eau. Mouillées, leur force sera donc réduite.

Une corde solide qui s'allonge sous charge et qui retrouve sa longueur d'origine une fois qu'elle n'est plus sous charge. Bonne résistance aux bases et imputrescible, mais résistance moyenne aux acides comme le polypropylène.

Densité : 1,14 (coule)
Température de fusion : 250 °C
Allongement : env. 36%
Robustesse mouillée/sèche : 85-90%
Absorption des chocs : excellente
Absorption d'eau : oui
Résistance à l'usure : très bonne
Norme : EN ISO 1140:2004

... *En savoir plus*

Matériau: Polyamide

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Corde en nylon 3 torons

Données techniques

Réf.	Dia. mm	CMU tonne(s)	Rupture min. T tonne(s)	Poids kg/220m
300301200000140	12	0,42	3	20,6
300301400000140	14	0,585	4,1	28
300301600000140	16	0,75	5,3	36,5
300301800000140	18	0,95	6,7	46
300302000000140	20	1,18	8,3	57
300302200000140	22	1,42	10	69
300302400000140	24	1,71	12	82
300302600000140	26	2	14	97
300302800000140	28	2,25	15,8	112
300303000000140	30	2,54	17,8	128
300303200000140	32	2,85	20	146
300303600000140	36	3,54	24,8	184
300304000000140	40	4,28	30	228
300304400000140	44	5,11	35,8	276
300304800000140	48	6	42	330
300300400000140	4	-	0,35	2,5
300300600000140	6	-	0,75	5,2
300300800000140	8	-	1,35	9,2
300301000000140	10	-	2,08	14,3

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés