
MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

6x12 + 7 âmes textiles

Informations du produit

sZ G



... *En savoir plus*

Construction du câble: 6x12 + 7 âmes textiles

Coefficient de remplissage: 0.30

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

6x12 + 7 âmes textiles

Données techniques

Réf.	Dia. câble mm	Classe de résistance N/mm²	Finition	Sens de câblage	Rupture min. kN	Section mm²	Graissage	Poids kg/100m
101100304250270	3	1 770	Acier galvanisé	sZ	3,33	2,09	Sec	2,1
101100404250270	4	1 770	Acier galvanisé	sZ	5,92	3,71	Sec	3,7
101100504250270	5	1 770	Acier galvanisé	sZ	9,25	5,8	Sec	5,8
101100604250270	6	1 770	Acier galvanisé	sZ	13,3	8,35	Sec	8,3
101100704250270	7	1 770	Acier galvanisé	sZ	18,1	11,4	Sec	11
101100804250270	8	1 770	Acier galvanisé	sZ	23,7	14,8	Sec	15
101101004250270	10	1 770	Acier galvanisé	sZ	37	23,2	Sec	23
101101204250270	12	1 770	Acier galvanisé	sZ	53,3	33,4	Sec	33

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés