Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Douille à chape G-416

Informations du produit



Informations générales:
Douilles en acier forgé jusqu'à 1 1/2" (38 mm) et en acier allié coulé au delà.

Efficacité : l'OSS atteint une efficacité de 100% de la CMU de câbles en acier mais est limitée à la CMU de la douille
Norme : Fed. Spec. RR-S-550D TYPE A

... En savoir plus

Caractéristiques: Les terminaisons de douille de filetage ont un indice d'efficacité de 100%, basé sur la résistance du câble.
Matériau: Douilles en acier forgé jusqu'à 11/2 ”, acier allié moulé de 1-5 / 8” à 4 ”.
Marquage: Code d'identification et symbole du fabricant.
Finition: Galvanisé.

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Douille à chape G-416

Dessin technique



Données techniques

Réf.	Diamètre câble mm	Rupture min. T tonne(s)	Finition	Dia. câble inch	A mm	C mm	D mm	F mm	G mm	H mm	J mm	L mm	M mm	N mm	Poids (kg)
122101000062	8-10	12	Galvanisé à chaud	5/16 - 3/8	123	20,6	20,6	12,7	20,6	42,9	57	44,5	38,1	11,2	0,59
122101300062	11-13	20	Galvanisé à chaud	7/16 - 1/2	141	25,4	25,4	14,2	23,9	47,8	63,5	51	47,8	12,7	1,02
122101600062	14-16	27	Galvanisé à chaud	9/16 - 5/8	171	31,8	30,2	17,5	28,7	57	76	63,5	57	14,2	1,63
122101800062	18	43	Galvanisé à chaud	3/4	202	38,1	35,1	20,6	31,8	66,5	89	76	66,5	15,7	2,64
122102200062	20-22	55	Galvanisé à chaud	7/8	235	44,5	41,4	23,9	38,1	82,5	102	89	79,5	20,3	4,38
122102600062	24-26	78	Galvanisé à chaud	1	268	51	51	28,7	44,5	95,5	114	102	95,5	22,4	7,03
122103000062	28-30	92	Galvanisé à chaud	1 1/8	300	57	57	31,8	51	105	127	117	105	25,4	9,75
122103500062	32-35	136	Galvanisé à chaud	1 1/4 - 1 3/8	335	63,5	63,5	38,1	57	121	140	127	121	28,7	14,1
122103800062	38	170	Galvanisé à chaud	1 1/2	384	76	70	41,4	70	133	152	152	137	30,2	21,4
122104200062	40-42	188	Galvanisé à chaud	† 1 5/8	413	76	76	44,5	76	140	165	165	146	33,3	24,9
122104800062	44-48	268	Galvanisé à chaud	† 1 3/4 - 1 7/8	464	89	89	51	79,5	162	191	178	165	39,6	37,2
122105400062	50-54	291	Galvanisé à chaud	† 2 - 2 1/8	546	102	95,5	57	95,5	187	216	229	178	46	59
122106000062	56-60	360	Galvanisé à chaud	† 2 1/4 - 2 3/8	597	114	108	63,5	102	210	229	254	197	54	76
122106700062	64-67	424	Galvanisé à chaud	† 2 1/2 - 2 5/8	648	127	121	73	114	235	248	274	216	60,5	114
122107300062	70-73	511	Galvanisé à chaud	† 2 3/4 - 2 7/8	692	133	127	79	124	267	279	279	229	73	143
122108000062	75-80	563	Galvanisé à chaud	† 3 - 3 1/8	737	146	133	86	133	282	305	287	241	76	172
122108600062	82-86	722	Galvanisé à chaud	† 3 1/4 - 3 3/8	784	159	140	92	146	302	330	300	254	79	197
122109200062	88-92	779	Galvanisé à chaud	† 3 1/2 - 3 5/8	845	171	152	98,5	165	314	356	318	274	82,5	255
122110200062	94-102	875	Galvanisé à chaud	† 3 3/4 - 4	921	191	178	108	184	346	381	343	318	89	355

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés